

Wiking Gulve A/S	Produktinformation																																																		
Teknisk information	Ask, Eg, Douglas og Fyr gulve																																																		
<p>Brædder Ask, Eg, Douglas og Fyr er opbygget af en 3 lags lamelopbygning: Toplaget er én af de ovennævnte træsorter. Mellemlaget er nordsvensk fyr med afspændingsriller. Bagsiden kan være af Ask, Eg eller Fyr.</p> <p>Gulvene leveres længdepakket. Hvert bræt forsynes med fer og not.</p> <p>Fugtindhold: Brædderne leveres med et gennemsnitlig fugtindhold på 8 % (± 2 %).</p>	<p>Olie</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Type</th> <th>Gram / m²</th> <th>Antal lag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lud</td> <td>20</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Ask natur olie</td> <td>10</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Ask hvidolie</td> <td>13</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Eg natur olie</td> <td>18</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Eg hvidolie</td> <td>12</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Fyr hvidolie</td> <td>9</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Douglas hvidolie</td> <td>8</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p>Øvrige komponenter</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Lim</td> <td>Pvac – lim / D3 -</td> <td>≤ 70 gram</td> </tr> <tr> <td>Spartelmasse</td> <td>Sandspartel</td> <td>≥ 1 gram</td> </tr> <tr> <td>Spartelmasse</td> <td>UV spartel</td> <td>≥ 1 gram</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hårdhed</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Ask</td> <td>2,8 Brinell</td> <td>28 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Eg</td> <td>2,6 Brinell</td> <td>26 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Lærk</td> <td>1,9 Brinell</td> <td>19 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Fyr</td> <td>1,6 Brinell</td> <td>16 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Douglas</td> <td>1,6 Brinell</td> <td>16 N/mm²</td> </tr> </tbody> </table>			Type	Gram / m ²	Antal lag	Lud	20	1	Ask natur olie	10	1	Ask hvidolie	13	1	Eg natur olie	18	1	Eg hvidolie	12	2	Fyr hvidolie	9	1	Douglas hvidolie	8	1	Lim	Pvac – lim / D3 -	≤ 70 gram	Spartelmasse	Sandspartel	≥ 1 gram	Spartelmasse	UV spartel	≥ 1 gram	Ask	2,8 Brinell	28 N/mm ²	Eg	2,6 Brinell	26 N/mm ²	Lærk	1,9 Brinell	19 N/mm ²	Fyr	1,6 Brinell	16 N/mm ²	Douglas	1,6 Brinell	16 N/mm ²
Type	Gram / m ²	Antal lag																																																	
Lud	20	1																																																	
Ask natur olie	10	1																																																	
Ask hvidolie	13	1																																																	
Eg natur olie	18	1																																																	
Eg hvidolie	12	2																																																	
Fyr hvidolie	9	1																																																	
Douglas hvidolie	8	1																																																	
Lim	Pvac – lim / D3 -	≤ 70 gram																																																	
Spartelmasse	Sandspartel	≥ 1 gram																																																	
Spartelmasse	UV spartel	≥ 1 gram																																																	
Ask	2,8 Brinell	28 N/mm ²																																																	
Eg	2,6 Brinell	26 N/mm ²																																																	
Lærk	1,9 Brinell	19 N/mm ²																																																	
Fyr	1,6 Brinell	16 N/mm ²																																																	
Douglas	1,6 Brinell	16 N/mm ²																																																	

Hovedkomponenter	Specifikationer	Dim. mm	G / m ²
Toplagsmateriale	Kemisk ubehandlet fyr, ask, eller eg	ca. 4	2.324
Mellemlagsmateriale	Kemisk ubehandlet fyr	7	3.040
Bagside materiale	Kemisk ubehandlet fyr, ask, eller eg	ca. 4	2.324

Taber-Abrasion test

UV lak	Filmthickness microns	Antal lag	PrEN 14354 Wt
Ask	64	8	WR2
Eg	60	8	WR2

Indpakning og vægt for standart varer

Længder	Antal / pakke	m ² /pakke	kg./pakke	kg/m ²
2350	6	2,609	21,7	8,3
2200	6	2,442	20,3	8,3
2050	6	2,276	18,9	8,3
1900	6	2,109	17,5	8,3
1750	6	1,943	16,1	8,3
1600	6	1,776	14,7	8,3

Producent: Wiking Gulve A/S Industrivej 9 7870 Roslev	Tel: + 45 97 52 56 00 Fax: +45 97 51 30 44 www.wikinggulve.dk wiking@wikinggulve.dk	Produktinformation Wiking Gulves plankegulve Sidst opdateret den 23-09-2010
--	---	---